

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



LEAKSEAL®



Pružný pryžový povlak; utěšňuje netěsnosti a praskliny.

- Vodotěsný polohladký povrch
- Lze natírat latexovými nebo olejovými barvami.
- Pro použití na kov, hliník, PVC, beton, zdivo, asfaltové střešní krytiny atd.
- Přetíratelné různými barvami

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

POPIS

Je určen k vyplňování a utěšňování netěsností a prasklin na kovových, hliníkových, pozinkovaných, PVC, betonových, zděných, asfaltových/bitumenových střešních krytinách, vinylových obkladech, sklolaminátu a dalších materiálech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Je určen k vyplňování a utěšňování netěsností a prasklin na kovových, hliníkových, pozinkovaných, PVC, betonových, zděných, asfaltových/bitumenových střešních krytinách, vinylových obkladech, sklolaminátu a dalších materiálech.

DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

Sušení na dotek:	20 - 30 minut
Suché pro manipulaci:	45 - 60 minut
Suchý nátěr:	Po 15 - 30 minutách naneste druhou vrstvu LeakSeal. Vrchní nátěr vodou ředitelnými nebo olejovými barvami po 24 hodinách.
Plně vytvrzené:	24 hodin

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

65 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

0,74 m² na aerosol při tloušťce suchého filmu 65 µm

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu, velikost úniku a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte z natírané plochy všechny nečistoty a zbytky. Omyjte plochu roztokem čistícího prostředku a vody, opláchněte ji čerstvou vodou a nechte povrch důkladně vyschnout. Drátěným kartáčem nebo smrkovým papírem odstraňte uvolněnou barvu nebo předchozí nátěry. Lesklé povrchy lehce přebrouste. Po dokončení otřete obrousěný povrch dočista. Před použitím otestujte kompatibilitu předchozího natřeného materiálu.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Používejte venku nebo v dobře větraném prostoru, například v otevřené garáži. Aplikujte při teplotě mezi 10 - 32 °C a 85 % vlhkosti vzduchu, abyste zajistili správné schnutí. Nenášejte na povrchy, které jsou zahřáté na teplotu vyšší než 93 °C (200°F). Vyvarujte se stříkání za velmi větrných a prašných podmínek. Okolní plochu zakryjte, abyste se chránili před mlhou z postřiku.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Poté, co začne míchací kulička chřastit, aerosol po dobu jedné minuty intenzivně protřepávejte. Pokud míchací kulička nechřastí, NEDOTÝKEJTE se nádoby. Obráťte se na technickou podporu společnosti Rust-Oleum. Doporučuje se zkušební nástřik na lepenku, abyste získali pocit z rozprašování. Držte aerosol v rozprašovači 8-18" (20 - 45 cm) od povrchu a stříkejte krátkými rovnoměrnými tahy. Doporučujeme nanést první vrstvu lehce. Pro zajištění správného pokrytí naneste druhou silnější vrstvu. Silnějšího filmu lze dosáhnout přiblížením trysky k povrchu. Při počátečním stříkání může docházet k tvorbě pěny nebo bublinek, které se však po zaschnutí nátěru rozptýlí. Pro dosažení nejlepších výsledků naneste 2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte zaschnout 15-30 minut.

POZNÁMKY

- Pokud se ventil ucpe, otočte a stáhněte stříkací koncovku a opláchněte ji v rozpouštědle, například v minerálním lihu. Do otvoru ventilu plechovky nevkládejte žádné předměty.
- Po dokončení otřete špičku.
- Mokrou barvu vyčistěte xylenem nebo minerálním lihem. Prázdnou nádobu řádně zlikvidujte.
- Nespalujte je ani nevhazujte do domácího odpadkového koše.

ŽIVOT NA POLIČCE

Minimálně 2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchu a v dobré kvalitě.

na větraných místech, ne na přímém slunci, při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání:
22/11/2023

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.



IZOLUJTO.CZ