

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HYDROIZOLACE Z VLÁKEN **FILLCOAT®**



Okamžitě zastaví úniky, přemostění trhlin

- Okamžitě opravuje díry a praskliny do 2 mm
- Vynikající přilnavost k různým podkladům.
- Lze použít za všech povětrnostních podmínek
- Přímá oprava okapů, střeš, komínů, potrubí a dalších
- Receptura bez bitumenu

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HYDROIZOLACE Z VLÁKEN FILLCOAT®

POPIS

Okamžitě vodotěsný elastický nátěr s vláken na přemostění trhlin na střechy, nepochozí terasy, okapy, hřebenače, komíny, potrubí atd. Výrobek má lepší odolnost proti UV záření a zlepšené hydrofobní vlastnosti.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vodotěsná úprava střech, nepochůzných teras, žlabů, hřebenů, komínů, potrubí atd. Výrobek je přelakovatelný pomocí Dacfill, Coating PRT nebo Dacfill HZ.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,01
Úroveň lesku:	Satin
Obsah pevných látek v hmotnosti:	52%
Objemový obsah pevných látek:	43%

DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

Sušení na dotek:	4 h
Doba schnutí do nového nátěru:	3 - 14 dní se stejným produktem. 6 týdnů s nátěrem
Plně vytvrzené:	3 týdnů

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

1000 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

430 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1 m²/L při 430 µm v suchém stavu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pečlivě odstraňte prach, bláto, mastnotu, mech a uschlé listy. Místa určená k opravě očistěte tvrdým koštětem a houbou. Po očištění lze Fillcoat Fibres aplikovat přímo na živé podklady, tvrdé PVC, polyester, zinek, hliník, sklo, dlaždice atd. Porézní materiály (beton, kámen, dřevo) je nutné nejprve vysušit a předem ošetřit nátěrem Primer 44HS. V případě opakovaně opravovaných míst, důležitých nebo aktivních trhlin naneste Fillcoat Fibres křížem přes trhliny nebo praskliny.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aby byla zajištěna homogenita, měly by se nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Lze aplikovat za všech povětrnostních podmínek s výjimkou sněhu.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Neředte.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLUTÍ

Ředidlo 22 nebo lakový benzín.

POZNÁMKY

Nikdy neaplikujte Fillcoat Fibres na polystyrenovou izolaci nebo na nový beton (beton by měl být nejméně 2 roky starý). Nenanašujte Fillcoat Fibres jako základní nátěr pod Dac Hydro Alu.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Úroveň těkavých organických látek:	485 g/l
VOC readymix:	485 g/l
Kategorie VOC:	A/i
Limitní hodnota VOC:	500 g/l
Grenelle:	Exteriér
Poznámky k bezpečnosti:	Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné na plechovce.

ŽIVOT NA POLIČCE

Minimálně 5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 22/11/2023

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.