

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



7200NS PODLAHOVÝ NÁTĚR PU

Protiskluzový podlahový nátěr v jednom balení



- Pro pěší provoz, interiér a exteriér.
- Protiskluzová přísada je předem přimíchána do nátěru.
- Pro použití na beton (>2 roky), kov a dřevo.
- Dotyk - suchý po 4 hodinách.
- Naneste druhou vrstvu, abyste zvýšili protiskluzové vlastnosti.

KNOW-HOW NA OCHRANU™

7200NS PODLAHOVÝ NÁTĚR PU

POPIS

Protiskluzový polyuretanem modifikovaný podlahový nátěr, odolný proti oděru a snadno aplikovatelný.
1K

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Floorcoat PU 7200NS lze nanášet přímo na betonové podlahy v interiéru nebo exteriéru (viz příprava povrchu), dřevěné podlahy a zdivo, které jsou zcela čisté a suché. Nedoporučuje se nanášet na hladký/hustý beton nebo beton obsahující přísadu odpuzující vlhkost, která by zabránila dobré přilnavosti. Floorcoat PU (7200NS) lze nanášet i na staré dobře přilnavé nátěry a lze jej nanášet i na kovové podlahy, které byly správně připraveny a opatřeny základním nátěrem vhodným základním nátěrem na kovy Rust-Oleum.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³): 0,9-1,2
Objemový obsah pevných látek: 45%

DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

Na dotek suché: 4h
Suché pro manipulaci: 8h
Suchý nátěr: 24h
Plně vytvrzené: 1 týden

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

110 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

50 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

9 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte olej, mastnotu a další nečistoty pomocí čistícího/odmašťovacího prostředku Rust-Oleum ND14 nebo vysokotlakým čištěním (párou) v kombinaci s vhodnými čistícími prostředky. Staré neporušené nátěry obrousit, aby se zdrsnil povrch a vytvořila se dobrá přilnavost. Zkontrolujte kompatibilitu se starými neporušenými nátěry. Při aplikaci by měl být povrch suchý a čistý. Na porézni beton by měl být nanášen první nátěr přípravkem 7200NS ±5 % ředidla 633. Ujistěte se, že beton je starý nejméně 28 dní a jeho vlhkost je nižší než 6 %. Vytvrzovací směsí odstraňte bezprašným tryskáním nebo kyselým leptáním přípravkem Rust-Oleum SE108.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aby byla zajištěna homogenita, měly by se nátěrové hmoty před důkladně promíchat.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aplikujte na suchém a dobře větraném místě.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

V případě potřeby řidce naředte 5% objemovým ředidlem 633.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

V případě potřeby řidce naředte 5% objemovým ředidlem 633. V případě aplikace válečkem může být nutné nanést 2 vrstvy, aby se dosáhlo doporučené tloušťky filmu.

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ Ihned po aplikaci s ředidlem 633.

POZNÁMKY

Floorcoat PU (7200NS) neaplikujte na vysoce alkalické podklady nebo na místa, která budou trvale pod vodou.

ŽIVOTNOST

Minimálně 5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 30/07/2024