

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Antigraffiti nátěr na vodní bázi



- Ideální pro typy přírodního kamene
- Téměř neviditelný výsledek
- Žádné budování filmu
- Vynikající odolnost proti UV záření
- Transparentní ochrana

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

POPIS

Permanentní antigraffiti nátěr na vodní bázi s hydrofobními vlastnostmi pro minerální podklady.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

GraffitiShield™ HYDRO lze aplikovat na všechny porézní minerální povrchy, jako je beton, zdivo a rozměrný kámen.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,0
Úroveň lesku:	Matný
Objemový obsah pevných látek:	10%

DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

Sušení na dotek:	1 hodina
Suchý do manipulace:	1 hodina
Suchý nátěr:	1 hodina (s sebou)
Plně vytvrzené:	3 dny

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

5 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený nečistot a mastnoty.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím protřepejte a dobře promíchejte, abyste zajistili dobrou homogenitu. Naneste dvě vrstvy, přičemž mezi jednotlivými vrstvami musí být interval schnutí nejméně 60 minut.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Neředte. Tryska 013-015. Během aplikace se doporučuje zakrýt okna a dveře.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÝ ATOMIZOVANÝ SPREJ

Neředte. Během aplikace je vhodné zakrýt okna a dveře.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLUTÍ

Voda.

POZNÁMKY

Graffiti odstraňte pomocí přípravku GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO zůstane po odstranění graffiti zcela neporušený, což umožňuje mnohočetné čištění.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Úroveň těkavých organických látek:	51 g/l
VOC readymix:	51 g/l
Kategorie VOC:	A/í
Limitní hodnota VOC:	140 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Přečtěte si příslušný bezpečnostní list výrobku a informace na obalu.

ŽIVOT NA POLIČCE

Minimálně 1 rok od data výroby za předpokladu, že je skladován v neotevřeném originále.

obalu, v suchém, dobře větraném prostoru, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě mezi 0° a 30 °C.

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 22/11/2023