

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT



# Jednosložkový polyuretanový antigrffiti nátěr

- Tvrdý, hladký povrch usnadňuje čištění graffiti
- Neobsahuje rozpouštědla a je bez zápachu.
- Jednosložkové balení, nežloutnoucí polyuretan
- Transparentní ochrana
- Vhodný také jako bezbarvý lak na podlahy

KNOW-HOW NA OCHRANU™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

## POPIS

Jednorázová ochrana proti graffiti bez rozpouštědel pro mnoho vnitřních i venkovních podkladů.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

GraffitiShield™ POLYCOAT je odolný ochranný prostředek, který je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a pro nenásávkové povrchy a/nebo povrchy citlivé na rozpouštědla: fasádní zateplovací systémy, vrstvy omítky nebo betonu, ale také povrchy ošetřené akrylovými disperzními barvami. Tento výrobek není vhodný pro použití na velmi porézní a/nebo velmi strukturované povrchy.

Nanášejte v 1 tenké vrstvě (ne větší než 100 µm).

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Hustota (g/cm³):                 | 1,23  |
| Úroveň lesku:                    | Matný |
| Obsah pevných látek v hmotnosti: | 99%   |
| Objemový obsah pevných látek:    | 99%   |

## DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Sušení na dotek:     | 1 hodina |
| Suchý do manipulace: | 4 hodiny |
| Suchý nátěr:         | 12 hodin |
| Plně vytvrzené:      | 3 dny    |
| Pot Life:            | 30 minut |

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 µm

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

99 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

10 m²/l

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený nečistot a mastnoty.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dobře promíchejte, abyste zajistili dobrý stupeň homogenity.

## PODMÍNKY POUŽITÍ

Minimální okolní teplota: Maximální relativní vlhkost: 80 %. Povrchová teplota: 5°C-35°C. Teplota povrchu musí být alespoň o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Neředte. Používejte dlouhosrsté kartáče z čínských prasečích chlupů.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředte. Použijte váleček s krátkým vlasem.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Neředte.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÝ ATOMIZOVANÝ SPREJ

Neředit

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Ředidlo 160.

## POZNÁMKY

Graffiti odstraňte pomocí přípravku GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ POLYCOAT zůstane po odstranění graffiti zcela neporušený a umožňuje několik (cca 5-10) kol čištění. Po otevření obalu zůstává přípravek účinný po dobu přibližně 30 minut. Delší ponechání výrobku před aplikací by mohlo poškodit lesk výrobku.

## BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Úroveň těkavých organických látek: | 10 g/l                                                                |
| VOC readymix:                      | 10 g/l                                                                |
| Kategorie VOC:                     | A/i                                                                   |
| Limitní hodnota VOC:               | 500 g/l                                                               |
| Poznámky k bezpečnosti:            | Přečtěte si příslušný bezpečnostní list výrobku a informace na obalu. |

## ŽIVOT NA POLIČCE

Minimálně 1 rok od data výroby za předpokladu, že je skladován v neotevřeném původním obalu, v suchém, dobře větraném prostoru, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě mezi 0° a 30 °C.

Datum vydání: 22/11/2023

**Dostupné barvy a velikosti balení:** Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Odmítnutí odpovědnosti:** Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.