

Jointex®

Elastomerní akrylový tmel pro použití v interiéru i exteriéru

Popis

Elastomerní tmel na bázi akrylových pryskyřic pro použití v interiéru i exteriéru. Zachovává si pružnost v širokém rozsahu teplot a je odolný vůči stárnutí a UV záření.

Oblasti použití

Těsnění spár a otvorů v různých stavebních površích, jako je beton, omítka, kámen atd.

Vlastnosti - Výhody

- Vysoká elasticita a vynikající přilnavost na různých podkladech
- Odolnost proti slunečnímu záření a stárnutí
- Velmi dobrá odolnost vůči zředěným kyselinám, zásadám a čisticím prostředkům.
- Lze přetírat vodou ředitelnými barvami a nátěry.
- Šetrný k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivý - neobsahuje rozpouštědla



Balení

15 kg, 5 kg a 1 kg

Technické charakteristiky

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,50 kg/l (±0,1)
Tvrdost Shore A (ASTM D2240)	20±3
Prodloužení při přetržení (ASTM D412)	250% (±30)

Spotřeba: ~pro spoje 1x1cm.

Podmínky použití

Vlhkost substrátu	<4%
Relativní vlhkost vzduchu (RH)	<70%
Aplikační teplota (okolí - podklad)	+12 °C min. / +35°C max.

Návod k použití

Příprava substrátu

Podklad musí být stabilní, čistý, suchý a chráněný před vztlínající vlhkostí, bez prachu, oleje, mastnoty, nečistot a jakéhokoli uvolněného nebo špatně přilnavého materiálu. Volný sypký materiál a starší nátěry musí být zcela odstraněny vhodnými mechanickými nebo chemickými prostředky.

Aplikace

Po důkladném promíchání se **Jointex®** nanáší stěrkou nebo stavební špachtlí. V případě aplikace ve spárách se doporučuje instalovat vhodnou podkladovou tyč v závislosti na hloubce spáry a doporučuje se umístit samolepicí papírovou pásku podél obou stran spáry a ihned po utěsnění ji odstranit.

Zvláštní poznámky

- **Jointex®** by neměl být aplikován za vlhka, nebo pokud se očekává, že během aplikace nebo vytvrzování výrobku budou převládat vlhké podmínky.
- **Jointex®** se po aplikaci mírně smršťuje.
- V případě vodorovných spár utěsněných systémem **Jointex®** a tam, kde existuje možnost hromadění vztlínající vody, se doporučuje následně provést nátěr spár vhodnými hydroizolačními nátěry na vodní bázi (např. **Neorooftm**, **Neoprooftm PU W**).

Vzhled	Vložit
Barva	Bílá
Balení	15 kg, 5 kg a 1 kg v plastových kbelících
Čištění nástrojů - Odstranění skvrn	vodou ihned po aplikaci. V případě ztvrdlých skvrn pouze mechanicky.
Kód UFI	A630-Y0T3-700F-9QAG
Verze	Jointex® Nordic v terakotovém odstínu pro těsnění střešních tašek apod.
Stabilita skladování	2 roky, pokud je uchováván v originálním uzavřeném obalu, chráněn před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.



IZOLUJTO CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.