

N-Thermon® Primer

Silně přilnavý základní nátěr z křemenného písku

Popis

Silně přilnavý základní nátěr na bázi křemenného písku s jemným a středním křemenným pískem, ideální pro zlepšení přilnavosti malt na hladké podklady. Součást systému N-Thermon®.

Oblasti použití

- Jako součást systému N-Thermon® působí jako adhezní můstek mezi N-Thermon® izolační desky a omítky Deplast®
- Na hladké povrchy, jako je pohledový beton, cementové desky, sádkokartonové desky a polystyrenové desky, pro zvýšení přilnavosti následných omítek, malt, lepidel na obklady, cementových potěrů atd.
- Na povrchy natřené akrylovými emulzními barvami jako adhezní můstek.

Vlastnosti - Výhody

- Velmi silná přilnavost na hladké a nesavé povrchy
- Může být přetřený i po několika dnech od jeho aplikace
- Odolnost vůči alkáliím cementu
- Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru
- Je připraven k použití a snadno se aplikuje.



Barva

Světle červená

Balení

15 kg, 5 kg a 1 kg

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,32 kg/l (±0,1)
pH (ISO 1148)	8-9

Spotřeba: 200-350 gr/m² v jedné vrstvě (v závislosti na savosti podkladu).

Podmínky použití

Vlhkost substrátu	<4%
Relativní vlhkost vzduchu (RH)	<70%
Aplikační teplota (okolí - podklad)	+10 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrzování

Doba schnutí (+25 °C, relativní vlhkost 50 %)	3 hodiny
Suchý až do přelakování (+25 °C, relativní vlhkost 50 %)	24 hodin
* Nízké teploty a vysoká vlhkost během aplikace a/nebo vytvrzování prodlužují výše uvedené časy, zatímco vysoké teploty a vysoká vlhkost během aplikace a/nebo vytvrzování prodlužují výše uvedené časy. snižují teploty.	

Návod k použití

Příprava substrátu

Povrch musí být stabilní, čistý, suchý, chráněný před vztlínající vlhkostí a zbavený prachu, oleje, mastnoty a sypkých materiálů. Veškeré uvolněné materiály a starší nátěry je třeba pečlivě odstranit vhodnými mechanickými nebo chemickými prostředky.

Aplikace

Po důkladném promíchání se **N-Thermon® Primer** nanáší neředěný na hladký a nenasákavý podklad válečkem nebo štětcem v jedné tenké vrstvě.

Zvláštní poznámky

- **N-Thermon® Primer** by se neměl nanášet za vlhka nebo pokud se očekává, že během aplikace nebo vytvrzování výrobku budou převládat vlhké podmínky.
- V případě potřeby lze **N-Thermon® Primer** ředit vodou až do 3 %.

Vzhled	Viskózní kapalina
Barva	Světle červená
Balení	15 kg, 5 kg a 1 kg v plastových kbelících
Čištění nástrojů - Odstranění skvrn	vodou ihned po aplikaci. V případě ztvrdlých skvrn pouze mechanicky.
Těkalé organické sloučeniny (V.O.C.)	Limitní obsah V.O.C. podle směrnice EU 2004/42/ES pro tento výrobek kategorie AgWB: 30g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. ve výrobku připraveném k použití <30g/l
Kód UFI	58C0-J0PE-000Y-GT3J

Stabilita skladování

1 rok, pokud je uchováván v původním uzavřeném obalu, chráněn před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.



IZOLUJTO.CZ



IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.