

Neodur® Stone Varnish

**Průhledný akrylový lak,
vhodné pro kameny a ražený beton**

Popis

Transparentní jednosložkový čistě akrylový lak na bázi rozpouštědel, vhodný na kameny a ražený beton. Ideální pro impregnaci porézních povrchů a také pro prevenci tvorby prachu v betonových podlahách. Obsahuje UV filtry.

Oblasti použití

- Pórovité kameny
- Ražený beton
- Betonové podlahy zabraňující tvorbě prachu

Vlastnosti - Výhody

- Proniká hluboko do povrchu
- Obsahuje UV filtry, které zajišťují vysokou odolnost proti slunečnímu záření a žloutnutí.
- Vodotěsnost a ochrana povrchů před růstem plísní a znečištěním ovzduší.
- Zlepšuje přirozený vzhled povrchu
- Rychleschnoucí



Balení

200 l, 20 l, 4 l a 1 l

Vzhled

Průhledný, saténový

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	0,90 kg/l (±0,05)
Pevnost v přínavosti (EN 13892-8)	≥2N/mm ²
Spotřeba: 120-140 ml/m² pro jednu vrstvu (v závislosti na savosti podkladu).	

Podmínky použití

Vlhkost substrátu	<4%
Relativní vlhkost vzduchu (RH)	<70%
Aplikační teplota (okolí - podklad)	+10 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrzování

Doba schnutí (+25 °C, relativní vlhkost 50 %)	1 hodina (zpočátku)
Suchý do nového nátěru (+25 °C, relativní vlhkost 50 %)	3 hodiny

** Nízké teploty a vysoká vlhkost během aplikace a/nebo vytvrzování prodlužují výše uvedené časy, zatímco vysoké teploty je zkracují.*

Návod k použití

Příprava substrátu

Povrch musí být stabilní, čistý, suchý, chráněný před vztlínající vlhkostí a zbavený prachu, mastnoty a sypkých materiálů. Všechny špatně přilnavé materiály a starší nátěry by měly být důkladně odstraněny a povrch by měl být důkladně očištěn vhodnými mechanickými nebo chemickými prostředky. V závislosti na podkladu může být nutná vhodná mechanická příprava, aby se vyhladily nerovnosti, otevřely póry a vytvořily optimální podmínky pro přilnavost.

Aplikace

Lak na kámen Neodur® se nanáší v jedné vrstvě, neředěný, válečkem, štětcem nebo bezvzduchovým stříkáním. U povrchů s vysokou pórovitostí a zvýšenou nasákavostí může být nutná vyšší spotřeba nebo další vrstva.

Zvláštní poznámky

- **Lak na kámen Neodur®** by neměl být aplikován za vlhka nebo pokud se očekává, že během aplikace nebo doby vytvrzování bude panovat vlhké nebo deštivé počasí.
- Neměla by být aplikována na povrchy, na které byly v minulosti použity vodoodpudivé impregnační materiály (např. na bázi siloxanu) nebo vosky.

Vzhled (vytvrzený)	Průhledný, saténový
Balení	20L, 4L a 1L v kovových plechovkách 200L v kovových sudech
Čištění nástrojů - Odstranění skvrn	Neotexem® 1021 ihned po aplikaci. V případě zatvrdlých skvrn mechanicky
Těkavé organické sloučeniny (V.O.C.)	Limitní obsah V.O.C. podle směrnice EU 2004/42/ES pro tento výrobek kategorie AhSB: 750g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. ve výrobku připraveném k použití <750g/l
Kód UFI	6E50-40RE-600A-HKG5
Stabilita skladování	2 roky, skladováno v originálním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.



IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.