

Neotex® Antiskid M

Protiskluzová přísada pro nátěrové systémy na ochranu podlah

Popis

Protiskluzová polyethylenová přísada pro nátěrové systémy na ochranu podlahových krytin

Oblasti použití

- Podlahy skladů, parkovací plochy, balkony
- Bazény, fontány, lodě
- Kovové povrchy

Vlastnosti - Výhody

- Jeho přidání do poslední vrstvy nátěrového systému poskytuje střední protiskluzový účinek.
- Jednotný výsledek z hlediska odolnosti proti smyku a estetiky
- Vysoké mechanické a chemické vlastnosti
- Kompatibilní s jakýmkoli tenkým pryskyřičným nátěrem (na vodní bázi, na bázi rozpouštědel, bez rozpouštědel).
- Lze kombinovat i s transparentními nátěry (např. **lakem Neodur®**).



Balení

1kg, 100gr a 20gr

Technické vlastnosti

Hustota (ASTM D1505)	0,95 kg/l ($\pm 0,05$)
Objemově vážená střední velikost částic (ISO 13320-1)	250-300 μm
Doporučený poměr: 1,5-2,5 % hmotnosti kapalného produktu	

Návod k použití

Neotex® Antiskid M se přidává v doporučeném poměru (1,5-2,5 % hm.) do kapalně směsi nátěrového materiálu před nanášením finální vrstvy a směs se promíchá. Poté se materiál aplikuje podle pokynů uvedených v příslušném technickém listu. **Neotex® Antiskid M** se neaplikuje rozprašováním.

Vzhled	Poloprůhledný, bílý
Balení	1kg, 100gr a 20gr v plastovém obalu
Kód UFI	JGA0-00FU-800H-JQUY
Stabilita skladování	Nejméně 2 roky, pokud je uchováváno v původním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.



IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.



IZOLUJTO.CZ