

Neotex® Inox Primer

Základní nátěr na vodní bázi pro inox, hliník, pozinkované povrchy

Popis

Jednosložkový základní nátěr na vodní bázi, ideální pro aplikace na inoxové a pozinkované povrchy, hliník, pocínovaný plech, sklo.

Oblasti použití

Na podklady z nerezové nebo pozinkované oceli, hliníku, pocínovaného plechu, skla atd. před aplikací štětcem nanášených hydroizolačních nebo ochranných nátěrů.

Vlastnosti - Výhody

- Lze přetírat produkty na bázi vody, rozpouštědel nebo bez rozpouštědel, aniž by bylo nutné před přetřením povrch speciálně upravovat.
- Jednosložkový a snadno aplikovatelný
- Vynikající přilnavost na většině lesklých neporézních povrchů
- Neobsahuje toxické látky ani rozpouštědla
- Rychleschnoucí



Vzhled - barva

Poloprůhledné - modré

Balení

3L a 1L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,04 kg/l (±0,05)
-------------------------	-------------------

Spotřeba: 60-75 ml/m² v jedné vrstvě

Podmínky použití

Vlhkost substrátu	<4%
Relativní vlhkost vzduchu (RH)	<65%
Aplikační teplota (okolí - podklad)	+10 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrzování

Doba schnutí (+25 °C, relativní vlhkost 50 %)	1 hodina
Suchý až do přelakování (+25 °C, relativní vlhkost 50 %)	10 hodin

** Nízké teploty a vysoká vlhkost během aplikace a/nebo vytvrzování prodlužují výše uvedené časy, zatímco vysoké teploty je zkracují.*

Návod k použití

Příprava substrátu

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu, oleje, mastnoty, starších nátěrů a sypkých materiálů. V případě, že není možné povrch důkladně očistit od volných materiálů nebo stávajících špatně přilnavých nátěrů, doporučujeme povrch obrousit jemným smrkovým papírem a poté očistit rozpouštědlem **Neotex® 1021**.

Aplikace

Neotex® Inox Primer se nanáší neředěný vhodným válečkem na smaltované barvy, štětcem nebo bezvzduchovým stříkáním v jedné tenké vrstvě.

Zvláštní poznámky

- **Neotex® Inox Primer** by neměl být aplikován za vlhka, nebo pokud se očekává, že během aplikace nebo vytvrzování výrobku bude panovat vlhké nebo deštivé počasí.
- **Neotex® Inox Primer** by se měl nanášet pouze v jedné tenké vrstvě.
- **Neotex® Inox Primer** může být také aplikován jako prostředek podporující přilnavost na stávající staré hydroizolační nátěry střech (na bázi akrylátu, polyuretanu nebo polymočoviny) před překrytím novými hydroizolačními nátěry na bázi štětce pro účely údržby a po důkladném očištění jejich povrchu (např. v případě nové střechy na stávajícím starém hydroizolačním nátěru na bázi PU rozpouštědel, který bude překryt hydroizolačním nátěrem na bázi vody).

Vzhled	Řídká kapalina
Vzhled (vytvrzený) - Barva	Poloprůhledné - modré
Balení	3 l a 1 l v plastových kbelících
Čištění nástrojů - Odstranění skvrn	vodou ihned po aplikaci. V případě ztvrdlých skvrn pouze mechanicky.
Těkavé organické sloučeniny (V.O.C.)	Limitní obsah V.O.C. podle směrnice EU 2004/42/ES pro tento výrobek kategorie AiWB: 140g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. ve výrobku připraveném k použití <140g/l
Kód UFI	1KA0-H057-K001-62F1
Stabilita skladování	2 roky, pokud je uchováván v originálním uzavřeném obalu, chráněn před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.



IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.



IZOLUJTO.CZ