

Neotex® Metal Primer

Jednosložkový antikoroziní nátěr na vodní bázi

Popis

Jednosložkový antikoroziní nátěr na vodní bázi pro staré nebo nové kovové povrchy.

Oblasti použití

Na staré nebo nové povrchy ze železa nebo oceli, v interiéru nebo exteriéru, které mají být pokryty hydroizolačními nátěry na bázi vody (např. **Neoproof® PU W**, **Neoroof®**, **Revinex® Elastic** atd.).

Vlastnosti - Výhody

- Ideální pro antikoroziní ochranu kovových povrchů před aplikací vodou ředitelných nátěrů.
- Velmi silná přilnavost na kovových podkladech
- Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a průmyslové atmosféře
- Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru, dokonce i v přímořských oblastech.



Barva

Terakota

Balení

3L a 1L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,29 kg/l (±0,05)
-------------------------	-------------------

Spotřeba: 80-100 ml/m ² v jedné vrstvě

Podmínky použití

Vlhkost substrátu	<4%
Relativní vlhkost vzduchu (RH)	<65%
Aplikační teplota (okolí - podklad)	+12 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrzování

Doba sušení (+25 °C)	2-3 hodiny
Suchý k přelakování - přelakování (+25°C)	4-6 hodin

* Nízké teploty a vysoká vlhkost během aplikace a/nebo vytvrzování prodlužují výše uvedené časy, zatímco vysoké teploty a vysoká vlhkost během aplikace a/nebo vytvrzování prodlužují výše uvedené časy.
snížují teploty.

Návod k použití

Příprava substrátu

Kovové povrchy musí být řádně připraveny pískováním nebo broušením drátěným kartáčem a měly by být suché, zbavené prachu, nečistot, mastných a mastných látek a špatně přilnavých nátěrů. Na zrezivělých místech se doporučuje lokálně aplikovat chemický přípravek proti rzi **Neodur® Metalforce**. Nové kovové povrchy je třeba odmastit rozpouštědlem **Neotex® 1021**.

Aplikace

Po důkladném promíchání se **základní nátěr Neotex® Metal Primer** zředěný vodou do 5 % nanáší v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem. Pro zvýšení antikorozi ochrany se doporučuje nanést další vrstvu, jak je popsáno výše.

Zvláštní poznámky

- **Neotex® Metal Primer** by se neměl nanášet za vlhka nebo pokud se očekává, že během aplikace nebo vytvrzování výrobku bude panovat vlhké nebo deštivé počasí.
- Teplota podkladu musí být alespoň 3 °C nad rosným bodem, aby se snížilo riziko kondenzace nebo vzniku vodní páry.
výkvět na povrchové úpravě
- Pokud mezi po sobě jdoucími vrstvami uplynula delší doba (> 2 dny), doporučuje se povrch předchozí vrstvy lehce přebrousit, aby se předešlo možným problémům s přilnavostí další vrstvy.
- Nedoporučuje se používat na podklady z nerezové oceli. V takovém případě se doporučuje použít **Neotex® Inox Primer**.

Barva	Terakota
Balení	3 l a 1 l v plastových kbelících
Čištění nástrojů - Odstranění skvrn	vodou ihned po aplikaci. V případě ztvrdlých skvrn pouze mechanicky.
Těkavé organické sloučeniny (V.O.C.)	Limitní obsah V.O.C. podle směrnice EU 2004/42/ES pro tento výrobek kategorie AiWB: 140g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. ve výrobku připraveném k použití <140g/l
Kód UFI	QNA0-00UM-V00H-VE13
Stabilita skladování	2 roky, skladováno v originálním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením.



IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, vycházejí ze zkušeností a znalostí společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.