

Neotextile® NP

Netkaná polyesterová výztuž 100gr/m² pro kapalné membrány

Popis

Netkaná polyesterová textilie o hmotnosti 100 g/m², vhodná pro vyztužení kartáčovaných hydroizolačních nátěrů.

Oblasti použití

- Zesílené kapalné hydroizolační systémy - ideální pro zesílení systémů **Neoproof® Polyurea**
- Lokální zesílení tekutých hydroizolačních nátěrů v obtížných oblastech a detailech, trhlínách, křížení stojin s podlahou atd.



Balení

Role 100 x 0,98m
Páska 10m x
14cm

Vlastnosti - Výhody

- Výrazně zvyšuje mechanickou pevnost a trvanlivost hydroizolačních systémů.
- Při aplikaci se netrhá a snadno se nemačká, což zajišťuje vynikající přilnavost hydroizolačního systému k podkladu a zabraňuje zachycování vzduchu.
- Zlepšuje vlastnosti hydroizolačního systému pro překlenutí trhlín.
- Uspodňuje aplikaci větší a rovnoměrné tloušťky hydroizolačního systému.
- Snadná a rychlá aplikace
- Vhodné pro aplikaci vyztužených systémů na celou plochu projektu nebo jen lokálně na vybraných místech či plochách.

Technické vlastnosti

Hmotnost na jednotku plochy (EN ISO 9864)	100gr/m ²
Pevnost v tahu při maximálním zatížení (EN ISO 10319)	≥45%
Odolnost proti statickému propíchnutí CBR (EN ISO 12236)	480N

Návod k použití

Po vhodné přípravě podkladu a základním nátěru se nanese první vrstva hydroizolačního nátěru štětcem (např. **Neoproof® Polyurea**) podle návodu k použití. Dokud je první vrstva ještě čerstvá, položí se na povrch **Neotextilie® NP** a zapracuje se do nátěru, přičemž se dbá na to, aby nevznikly žádné vrásky nebo bubliny. Na výztuž se poté nanese druhá vrstva tak, aby polyesterová tkanina byla zcela integrována do hydroizolačního materiálu (aplikace dvou vrstev "mokrý na mokrý" s tkaninou umístěnou mezi nimi). Doporučuje se, aby se role výztuže překrývaly o 10 cm. Když je povrch suchý k opětovnému nátěru, doporučuje se nanést alespoň jednu další těsnicí vrstvu tekutého hydroizolačního nátěru podle pokynů v příslušném technickém listu.

Zvláštní poznámky

Omezení platí podle příslušného technického listu kapalně hydroizolační fólie.

Barva	Bílá
Balení	Role 100 x 0,98 m, páska 10 m x 14 cm
Stabilita skladování	Neomezené, skladované v původním obalu, nepomačkané a v suchu a při teplotách od +5 °C do +35 °C.

IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.