

Technický list

Rust-Oleum Painter's Touch (400ml sprej):

K dispozici v 38 atraktivních barvách

Víceúčelová barva prémiové kvality pro použití na prakticky jakýkoli povrch, který lze natřít barvou.

38 atraktivních barev v řadě lesklých, saténových a matných povrchů.

Příprava: Zkontrolujte, zda jsou lakované povrchy zbaveny uvolněných barev, rzi, vosku, oleje a mastnoty. Dříve natřené povrchy by měly být obroušeny, aby vznikl klíč. Holé dřevo a kov by měly být opatřeny základním nátěrem Rust-Oleum Surface Primer. Holý plast by měl být opatřen základním nátěrem Rust-Oleum Plastic Primer. Okolní plochy zakryjte, aby byly chráněny před mlhou z postřiku.

Použití: V průběhu používání pokračujte v pravidelném protřepávání. Držte plechovku 30 cm od povrchu a stříkejte rovnoměrným pohybem tam a zpět, přičemž každý tah mírně překrývejte. Pro dosažení nejlepších výsledků při stříkání udržujte plechovku ve stejné vzdálenosti od povrchu a udržujte ji v pohybu. Naneste několik lehkých vrstev s odstupem několika minut.

Čištění: Po použití plechovku otočte a 2-3 sekundy stříkejte, aby se tryska vyčistila.

Sušení a obnovení nátěru: Do 20 minut je suchý na dotek. Tvrdé schnutí do 24 hodin. Přetření do 1 hodiny nebo po 24 hodinách. Doba schnutí je založena na teplých (15 °C), suchých podmínkách aplikace s dobrým větráním. Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.


Pokrytí: 400ml plechovka pokryje přibližně 2m² v závislosti na množství vody.

profil povrchu / pórovitost.

Omezení: Nepoužívejte na pozinkovanou ocel nebo na povrchy, které pravidelně překračují teplotu 90 °C. Aplikujte pouze při teplotě 10-32 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 85 %. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při přípravě povrchu nátěrů dřeva a kovu z doby před rokem 1960, protože mohou obsahovat škodlivé olovo. Při suchém broušení zabraňte vdechnutí prachu nošením vhodné ochranné masky na obličej. Před použitím výrobku je třeba nahlédnout do kopie příslušného zdravotního a bezpečnostního listu. Pro další informace se obraťte na naše oddělení technických služeb.

Trvanlivost: 3 roky (neotevřené) od data výroby. (viz základna plechovky).

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Doporučujeme nejprve provést zkušební nátěr plochy, aby bylo zajištěno, že výrobek vyhovuje individuálním požadavkům.



IZOLUJTO.CZ